

ИЦ ООО "АкадемСиб"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ООО «АкадемСиб»

И.Н. Попков

«18» ноября 2011 г.

М. П.

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.21AB09

зарегистрирован в Госреестре

« 01 » августа 2011 г.

Действителен до

« 01 » августа 2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3971 от 18 ноября 2011 г.

Основание для проведения испытаний Техническое задание органа по сертификации

Наименование продукции Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER

Производитель продукции Wienerberger Ziegelindustrie GMBH, Germany

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов Акт отбора образцов от 24.10.2011 г.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER - в количестве 75 шт.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ № 3973 от 31.10.2011 г. И-3973-1/75

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний ГОСТ 8462-85, ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1, ГОСТ 7025-91

(шифры НД, наименование методик)

Дата испытаний образцов 31.10.2011– 18.11.2011 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях – 1 Результаты испытаний (на 3 листах).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER, представленный ООО «Винербергер Кирпич», Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, по приведенным ниже показателям соответствует ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистра- ции ИЦ	Сведения об образцах		Дата испыта- ния	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначе- ние НД на метод испытания	Резуль- таты ис- пыта- ний	Примечание
	Дата регистра- ции	Маркировка заказчика			Обозначе- ние НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3973	31.10. 2011	Кирпич керами- ческий клинкер- ный лицевой и тротуарный тор- говых марок TERCA, KNABE, PENTER	И-3973- 1/75	31.10. 2011 - 18.11. 2011	Внешний вид	ТУ 5741- 001- 34854050- 08 с изм. №1	Не допускаются трещины на лице- вых поверхностях, наличие высолов, сколов и др. дефек- тов	ТУ 5741- 001- 34854050- 08	Дефек- тов нет
3973	31.10. 2011		И-3973- 1/6		Предел прочности при сжатии, МПа - среднее значение - наименьшее значение		Не менее 80,0 75,0 30,0 25,0 30,0 25,0	ГОСТ 8462-85	81,1 75,5 33,2 26,1 32,1 25,9
3973	31.10. 2011		И-3973- 1/6		Предел прочности при изгибе, МПа - среднее значение - наименьшее значение		Не менее 8,4 4,2 3,4 1,7 3,4 1,7	ГОСТ 8462- 85	8,7 5,2 3,8 2,0 3,8 2,0
3973	31.10. 2011		И-3973- 1/6		Водопоглощение, %		Не более 7	ГОСТ 7025- 91	Ср. 2,8

Руководитель подразделения

Испытатель

В.В. Кучер

С.С. Пряминчук

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистра- ции ИЦ	Сведения об образцах		Дата испыта- ния	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИЦ		Обозначе- ние НД на метод испытания	Резуль- таты ис- пыта- ний	Примечание
	Дата регистра- ции	Маркировка заказчика			Обозначе- ние НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3973	31.10. 2011		И-3973- 1/75	31.10. 2011 - 18.11. 2011	Отклонение от геометри- ческих параметров, мм -по длине -по ширине -по толщине -от перпендикулярности смежных граней -от плоскостности по- верхностей	ТУ 5741- 001- 34854050- 08 с изм. №1	± 4 ± 3 ± 3 не более ± 2 не более 3	ТУ 5741- 001- 34854050- 08 с изм. №1	Ср. ±3 ±2 ±1 0 0
3973	31.10. 2011	Кирпич керамиче- ский клинкер- ный лицевой и тротуарный тор- товых марок TERCA, KNABE, PENTER	И-3973- 1/35		Средняя плотность, кг/м ³	ТУ 5741- 001- 34854050- 08 с изм. №1	Сыпье 1400	ГОСТ 7025- 91	Ср. 2275 1496 1556
3973	31.10. 2011		И-3973- 1/35		Морозостойкость - количество циклов - внешний вид		Без каких-либо ви- димых признаков повреждений или разрушений Не менее 300 100 100	ГОСТ 7025- 91	Соот- ветст- вует 302 104 103
									Для марок TERCA PENTER Класс 2,2 TERCA KNABE светлых тонов Класс 2,0 TERCA KNABE темных тонов Класс 2,0 Для марок TERCA PENTER F300 TERCA KNABE светлых тонов F100 TERCA KNABE темных тонов F100

Руководитель подразделения

Испытатель

В.В. Кучер

С.С. Прямачук

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации ИЦ	Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИЦ		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
	Дата регистрации	Маркировка заказчика			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3973	31.10. 2011	Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER	И-3973-1/75	31.10. 2011	Отбитости углов на лицевых гранях глубиной более 15 мм и отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	Не допускаются	ТУ 5741-001-34854050-08	Соответствует
3973	31.10. 2011		И-3973-1/75	18.11. 2011	Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм				
3973	31.10. 2011		И-3973-1/75		Посечки на лицевых гранях суммарной длиной до 40 мм				
							Допускаются	ТУ 5741-001-34854050-08	Дефектов нет

Руководитель подразделения

Испытатель

В.В. Кутер

С.С. Примащук